

NEOMAX PAINT

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΧΡΩΜΑ

PAI/06 | ΧΡΩΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOMAX PAINT είναι διαπνέον χρώμα υδρούλου υψηλής ποιότητας το οποίο εφαρμόζεται τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά και έχει σαν βάση συμπολυμερές γαλάκτωμα και ειδικές ρητίνες. Το χρώμα διαπνέει με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ζωή του χρώματος και να μην δημιουργείται σε διάφορες περιοχές μούχλα. Επίσης δεν καταστρέφεται ο σοβάς λόγω κατακράτησης υγρασίας στο εσωτερικό του υποστρώματος. Είναι ιδανικό για βάψιμο πάνω σε διάφορα οικολογικά επιχρίσματα τα οποία έχουν την ιδιότητα της διαπνοής (όπως MARMARIS, MARDUO, ASVESTOCEM κτλ). Σε αυτά τα υλικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί οποιοδήποτε άλλο είδος χρώματος εκτός από το συγκεκριμένο. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε τοιχία από μπετόν, σοβά, τούβλα, σπατουλαρισμένες επιφάνειες. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

ΚΑΛΥΨΗ

Για βάψιμο σοβά: 8-10m²/lt

Για βάψιμο επιχρίσματα (βάφονται όλες οιτσιμεντοειδές επιφάνειες): 4-6 m²/lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και στα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι πιθανή λόγω του υποστρώματος, της μη πιστής εφαρμογής των οδηγιών χρήσεως που δίνονται από τον κατασκευαστή και της διαφοροποίησης των παρτίδων.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από κάθε ξένο σώμα.
- Ρωγμές και άλλες φθορές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν το βάψιμο.
- Βάφουμε με βούρτσα, ρολό ή πιστόλα αέρος.
- Εφαρμόζουμε σταθεροποιητή επιφάνειας πριν τη χρήση του χρώματος με ακρυλικό αστάρι NEOCHROM PRIMER της NEOCHROM με αραιώση 1:1 με καθαρό νερό για καλύτερη σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας
- Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με αραιώση 20% κατά όγκο έτσι ώστε να εισχωρήσει στους πόρους του υποστρώματος.
- Μετά από 4-5 ώρες εφαρμόζεται η δεύτερη στρώση με αραιώση μέχρι 5% κατά όγκο και έπειτα η 3η στρώση με αραιώση επίσης 5%.
- Συστήνεται να εφαρμόζονται τρεις στρώσεις.
- Πρέπει να ανακατεύεται καλά πριν από την χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό. Μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγωγή από την βεντάλια της NEOCHROM
Ιξώδες:	110 ± 5 KU
Αραιώση:	5% κατά όγκο max με νερό
Χρόνος επαναβαφής:	3-4 ώρες σε θερμοκρασία 20°C
Χρόνος πλήρους ξήρανσης:	Μετά από 72 ώρες
Ειδικό βάρος:	1,50± 0.05Kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
pH Μείγματος:	8-9
Περιεκτικότητα σε στερεά (w/w):	60%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικά δοχεία των 2½, 5 και 10lt

