



**Neochrom**

**Head Office**

Ayias Eirinis Area, Platres Road, Limassol, CY  
Tel: +357 25 770614

**DIY Shop**

41 Nikou Pattichi, 3071 Limassol, CY  
P.O.Box 53002, 3300 Limassol, Cyprus  
Tel: +357 25 336822



**77 77 00 70**

**info@neochrom.com**  
**www.neochrom.com**



**Neochrom**

**ΣΚΛΗΒΩΤΗ (ΠΑΤΗΤΗ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ**  
**ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ**

**PRESSED CEMENT SCREED FOR**  
**FLOORS AND WALLS**



## ΣΚΛΗΒΩΤΗ (ΠΑΤΗΤΗ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ

### PRESSED CEMENT SCREED FOR FLOORS AND WALLS



**Η τεχνική της Σκληβωτής (Πατητής) Τσιμεντοκονίας** είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αρχαία Ελληνική ιστορία και διεκδικεί μέχρι σήμερα μια πρωταγωνιστική θέση στη σύγχρονη δόμηση, διακόσμηση και αρχιτεκτονική.

Η Σκληβωτή (Πατητή) Τσιμεντοκονία είναι από τα το πιο δημοφιλή υλικά εφαρμογής και αποτελεί την τελευταία τάση στις ανακαινίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σ 'ότι αφορά την επένδυση τοιχοποιίας αλλά και πιο σκληρών επιφανειών όπως δάπεδα, σκάλες, πάγκοι κουζίνας κλπ.

Έχει ένα απαλό και λείο φινίρισμα και προσδίδει σε κάθε μοντέρνο ή λιτό χώρο, ιδιαίτερη αισθητική λόγω των αποχρώσεων και των ελαφρών χρωματικών διακυμάνσεων που δημιουργούνται με την τεχνική του πατήματος.

Έτοιμο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για δάπεδα και τοίχους σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες σε οικίες, μπάνια, σκάλες κουζίνες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία κλπ. Περιέχει τσιμέντο υψηλών αντοχών και ειδικές υδροφοβικές ρητίνες που καθιστούν το υλικό αδιάβροχο και υδατοστεγανό. Επιπλέον οι ρητίνες προσδίδουν άριστη πρόσφυση και εργασιμότητα.

Προσφέρει εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα με την υφή της τελικής επιφάνειας να είναι λεία. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης χρωστικών για τη δημιουργία χρωματισμών.

**The technique of Pressed Cement Screed** is inseparable with the ancient Greek history and it claims until today a leading role in the modern construction, decoration and architecture.

Pressed Cement Screed is one of the most popular application materials and is the latest trend in interior and exterior renovations in terms of cladding masonry and also harder surfaces such as floors, stairs, kitchen counters, etc.

It has a soft and smooth finish and gives any modern or modest place, a special aesthetic due to the shades and slight colour variations created with the pressing technique.

Ready to use fiber-reinforced cement mortar for floors and walls in exterior and interior surfaces in houses, bathrooms, stairs, kitchens, shops, hotels, etc. It contains high resistance cement and special hydrophobic resins that make the material waterproof and insulating. In addition, the resins provide excellent adhesion and workability.

It offers an excellent aesthetic result with the texture of the final surface being smooth. There is the ability of adding pigments to create colours.



Έχει πιστοποιηθεί με το εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13813 που αφορά τα τσιμεντοειδή επιπεδωτικά κονιάματα και κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C25-F7-A9.

NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR N1/N2 is classified as a CT-C25-F7-A9 screed material, according to EN 13813 standard.

## NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR N1/N2

### ΣΚΛΗΒΩΤΗ (ΠΑΤΗΤΗ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

**Υψηλών μηχανικών αντοχών ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα,** κατάλληλο για δάπεδα ακόμα και σε χώρους βαριάς κυκλοφορίας. Είναι ιδανικό για εφαρμογές σε δάπεδα που πρόκειται να δεχθούν ιδιαίτερη καταπόνηση όπως αυλές, μπαλκόνια, σκάλες, γκαράζ και χώροι υψηλής επισκεψιμότητας (εμπορικά κέντρα, αποθήκες, ξενοδοχεία κλπ.), αλλά και ειδικές κατασκευές όπως χτιστά είδη υγιεινής (νιπτήρες, ντουζιέρες κλπ.) ή χτιστά έπιπλα (κρεβάτια, πάγκοι, τραπέζια κλπ.). Έχει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί ακόμα και σε χώρους γύρω από πισίνα. Η NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR N1/N2 κατατάσσεται ως υλικό επίχρσης δαπέδων τύπου CT-C25-F7-A9, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

### PRESSED CEMENT SCREED FOR FLOORS

**High mechanical resistance fiber-reinforced cement mortar,** suitable for heavy duty floor applications. It is ideal for applications on floors that are going to receive excessive stress such as courtyards, balconies, stairs, garages that are very visitable (shopping centres, warehouses, hotels, etc.) and also special constructions such as built-in sanitary ware (washbasins, showers, etc.) or built-in furniture (beds, benches, tables, etc.). It has the ability to be applied even in areas around a swimming pool. The material is classified in the category CT-C25-F7-A9 according to the EN 13813 standard.

## ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ / HOW IT'S APPLIED

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, άλατα και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση της NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR N1/N2 σε αυτό. Τυχόν ατέλειες όπως ρωγμές, κενά στο υπόστρωμα κλπ., πρέπει να επισκευάζονται με τα κατάλληλα υλικά, όπως είναι τα εξειδικευμένα γεμιστικά ρωγμών της NEOCHROM, CRACKSTOP και CRACKSFILL.

Πριν την εφαρμογή της NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR N1/N2 σε απορροφητικές επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, προηγείται αστάρωμα με σταθεροποιητή επιφάνειας NEOPRIMER της NEOCHROM για καλύτερη σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και πρόσφυση του υλικού στο υπόστρωμα. Το NEOPRIMER αραιώνεται με 1:1 καθαρό νερό και αφήνεται να στεγνώσει για τέσσερις ώρες (αναλόγως των καιρικών συνθηκών). Μη απορροφητικές (λείες) επιφάνειες όπως παλιές στρώσεις πλακιδίων ή μωσαϊκών συνίσταται να ασταρωθούν με σταθεροποιητή επιφάνειας NEOSAND PRIMER με χαλαζιακή άμμο.

Σε εσωτερικούς χώρους είναι επιβεβλημένη η δημιουργία περιμετρικού αρμού σε δάπεδα ανά 30m<sup>2</sup>. Επίσης η επιφάνεια θα πρέπει να απαιρητήως να είναι επίπεδη χωρίς ανωμαλίες (τριφτό screed, κεραμικά).

### SURFACE PREPARATION

The substrate must be free from dust, oil, salts and any other material that could reduce the adhesion of NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR N1/N2 on it. Any defects such as cracks, voids in the substrate, etc., must be repaired with the appropriate materials, such as NEOCHROM's specialized crack fillers, CRACKSTOP and CRACKSFILL.

Before the application of NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR N1/N2 on absorbent surfaces such as concrete, the surface must be primed with surface stabilizer, NEOPRIMER of NEOCHROM for better stabilization, sealing and adhesion of the material to the substrate. NEOPRIMER is diluted 1:1 with clean water allowed to dry for four hours (depending on weather conditions). Non-absorbent (smooth) surfaces such as old coats of tiles or mosaics is recommended to be primed with surface stabilizer NEOSAND PRIMER of NEOCHROM with quartz sand.

In indoor spaces, it is mandatory to create a perimeter joint on floors per 30m<sup>2</sup>. Also the surface must necessarily be flat without irregularities (abrasive screed, ceramics).

### ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Αναμειγνύουμε τη χρωστική σε 5-6 λίτρα καθαρό νερό μέχρι να διαλυθεί, προσθέτουμε το υλικό και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη μάζα χωρίς σβώλους με καλή εργασιμότητα. Αφήνουμε το μείγμα για 10 λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθούν τα συστατικά του. Για καλύτερα αποτελέσματα συνίσταται η προσθήκη ενισχυτικού γαλακτώματος NEOCRETE της NEOCHROM στο νερό ανάμιξης με αναλογία 1:1, ώστε να ενισχυθεί η πλαστικότητα και η ευκαμψία του υλικού

### MIXING

Mix the pigment in 5-6 litres of clean water until dissolved, add the material and stir with low-speed drill to create a homogeneous, lump free with good workability mass. Allow the mixture to mature for 10 minutes until the ingredients are activated. For better results, the addition of an emulsion, NEOCRETE of NEOCHROM diluted at 1:1 ratio with clean water is recommended, to enhance the flexibility and plasticity of the material.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / APPLICATION PROCESS

1. Εφαρμόζουμε μια στρώση NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR N1 (χονδρόκοκκη) με οδοντωτή σπάτουλα των 10mm σε πάχος 8-10mm.

1. Apply 1 coat of NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR N1 (coarse) with a notched trowel of 10mm on a thickness 8-10mm.

2. Τοποθετούμε υαλόπλεγμα (δίκτυ) 160gr/m<sup>2</sup>, το οποίο εμβαπτίζουμε μέσα στο υλικό με ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα. Πιέζουμε το υλικό έως ότου εξαλειφθούν οι εγκλωβισμένες φυσαλίδες, ώστε να μην δημιουργηθούν τρύπες στην επιφάνεια.

2. Apply fiberglass (net) 160gr/m<sup>2</sup>, which is soaked in the material with stainless-steel finishing trowel. Press steadily once the product is applied, to eliminate bubbles and prevent the creation of holes on the surface.

3. Εφαρμόζουμε μια στρώση NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR N2 (λεπτόκοκκη) μετά από 24 ώρες και πιέζουμε ξανά το υλικό για να εξαλειφθούν οι φυσαλίδες, ώστε να μην δημιουργηθούν τρύπες στην επιφάνεια. Εάν είναι απαραίτητο εφαρμόζουμε ακόμα μια στρώση. Μόλις η επιφάνεια αρχίζει να στεγνώνει τρίβουμε με κυκλικές κινήσεις και εξομαλύνουμε την επιφάνεια.

3. Apply 1 coat NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR N2 (fine) after 24 hours, and press once again the product to eliminate bubbles and prevent the creation of holes in the surface. If is necessary apply a second coat of NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR N2. Once the surface begins to be hardened sand down the surface with circular movements.

4. Λειαίνουμε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα με επαναληπτικές πατητές κινήσεις έως ότου πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

4. Sand down the surface using a stainless-steel finishing trowel. Sand down the surface with repetitive, pressing movements until desired result is achieved.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (συνεχίζετε) / APPLICATION PROCESS (continued)

5. Για τη δημιουργία σκιάσεων τοποθετούμε στην επιφάνεια το υλικό σε μορφή σκόνης, διαβρέχουμε ελαφρά τη σπάτουλα μας και πατάμε ξανά το υλικό.

5. For the creation of a shade-effect, apply the material on the surface in its initial powder-form, lightly hydrate the stainless-steel finishing trowel and press the material once more.

6. Μετά από 48-72 ώρες (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος), εφαρμόζουμε μια στρώση NEOPRIMER της NEOCHROM αραιωμένο 1:1 με καθαρό νερό.

6. After 48-72 hours (depending on the ambient temperature), apply a coat of NEOPRIMER of NEOCHROM diluted 1:1 with clean water.

7. Για προστασία και σκλήρυνση της επιφάνειας, μετά από 24 ώρες εφαρμόζουμε δύο στρώσεις NEOVARNISH PU 2K της NEOCHROM. Η επιφάνεια μπορεί να πατηθεί (όχι τριβές ή κτυπήματα) και να καθαριστεί με ήπια καθαριστικά μετά από 72 ώρες. Η τελική δύναμη αποδίδεται στην επιφάνεια αφού περάσει ένας μήνας.

7. To protect and harden the surface, after 24 hours apply two coats of NEOVARNISH PU 2K of NEOCHROM. The surface can be stepped on (not friction or blows) and cleaned with mild cleaners after 72 hours. The final strength is attributed to the surface after a month.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR N1/N2 είναι ένα φυσικό υλικό, στο οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται το σύρσιμο φορτίων στην επιφάνεια της, καθώς και η πτώση αιχμηρών αντικειμένων - εργαλείων. Καθαρισμός της τελικής επιφάνειας γίνεται μόνο με ήπια καθαριστικά.

RECOMMENDED TREATMENT

NEOSPATOULA SKLIVOTI FLOOR N1/N2 is a natural material, that should be avoided the dragging of loads on the surface or the fall of sharp and pointed items. The surface should be cleaned with mild cleaners.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA

|                                                                                                              |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Μορφή / Form                                                                                                 | Σκόνη / Powder                                         |
| Αντοχή στην κάμψη με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο / Flexural strength based on European standard                | CYS EN 13892-2: 8.8N/mm <sup>2</sup>                   |
| Αντοχή στη θλίψη με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο / Compressive strength based on European standard              | CYS EN 13892-2: 27.4N/mm <sup>2</sup>                  |
| Αντοχή στην τριβή - Böhme με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο / Resistance to wear Böhme based on European standard | CYS EN 13892-3: 8.8mm <sup>3</sup> / 50cm <sup>2</sup> |
| Θερμοκρασία εφαρμογής / Temperature during application                                                       | Από +5°C έως +35°C / From +5°C to +35°C                |

ΚΑΛΥΨΗ / COVERAGE

7m<sup>2</sup>/25kg ανά 8-10mm πάχος, N1 / 7m<sup>2</sup>/25kg per 8-10mm thickness, N1  
8-10m<sup>2</sup>/25kg ανά 6-8mm πάχος, N2 / 8-10m<sup>2</sup>/25kg per 6-8mm thickness, N2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / PACKAGE

Χαρτοσακούλα των 5kg και 25kg / Paper bags 5kg and 25kg

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες μέσα σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε ξηρό περιβάλλον χωρίς υγρασία  
Up to 12 months on wood pallets in covered areas away from humidity



ΕΡΓΑ / PROJECTS





## NEOSPATOULA SKLIVOTI WALL

### ΣΚΛΗΒΩΤΗ (ΠΑΤΗΤΗ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

**Έτοιμο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα** ιδανικό για τη δημιουργία διακοσμητικών επιστρώσεων υψηλής αισθητικής και όψης. Είναι εύκολο στην εφαρμογή και χαρίζει διαφορετικές τεχνοτροπίες. Είναι διαπνέον υλικό και μπορεί να εφαρμοστεί σε χώρους με υγρασία όπως είναι τα μπάνια. Χρησιμοποιείται αρκετά για ανακαινίσεις χώρων καθώς μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε παλιές επικαλύψεις. Υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν χρωστικές κατά την προετοιμασία του υλικού, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν οποιονδήποτε χρωματισμό.

Η NEOSPATOULA SKLIVOTI WALL κατατάσσεται ως επίχρυσμα γενικής χρήσης για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και κολόνες σύμφωνα με το EN 998-1, στην κατηγορία CSIII.

### PRESSED CEMENT SCREED FOR WALLS

**Ready to use fiber-reinforced cement mortar**, ideal for creating decorative coatings of high aesthetics and appearance. It is easy to apply and provides different styles. It is a breathable material and can be applied in environments such as bathrooms. It is used a lot for renovations of places as it can be applied on the top of old coatings. It is possible to add pigments during the preparation of the material, which can create any coloration.

NEOSPATOULA SKLIVOTI WALL is classified on internal and external walls and pillars according to EN 998-1, in category CSIII.

## ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ / HOW IT'S APPLIED

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, άλατα και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση της NEOSPATOULA SKLIVOTI WALL σε αυτό. Τυχόν ατέλειες όπως ρωγμές, κενά στο υπόστρωμα κλπ., πρέπει να επισκευάζονται με τα κατάλληλα υλικά, όπως είναι τα εξειδικευμένα γεμιστικά ρωγμών της NEOCHROM, CRACKSTOP και CRACKSFILL.

Πριν την εφαρμογή της NEOSPATOULA SKLIVOTI WALL σε απορροφητικές επιφάνειες όπως μπετόν, σκυρόδεμα κλπ., προηγείται αστάρωμα με σταθεροποιητή επιφάνειας NEOPRIMER της NEOCHROM για καλύτερη σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και πρόσφυση του υλικού στο υπόστρωμα. Το NEOPRIMER αραιώνεται με 1:1 καθαρό νερό και αφήνεται να στεγνώσει για 4 ώρες (αναλόγως των καιρικών συνθηκών).

Μη απορροφητικές (λείες) επιφάνειες όπως παλιές στρώσεις πλακιδίων, μωσαϊκών ή γυψοσανίδας συνίσταται αστάρωμα με σταθεροποιητή επιφάνειας NEOSAND PRIMER με χαλαζιακή άμμο.

### SURFACE PREPARATION

The substrate must be free from dust, oil, salts and any other material that could reduce the adhesion of NEO-SPATOULA SKLIVOTI WALL on it. Any defects such as cracks, voids in the substrate, etc., must be repaired with the appropriate materials, such as NEOCHROM's specialized crack fillers, CRACKSTOP and CRACKSFILL.

Before the application of NEOSPATOULA SKLIVOTI WALL on absorbent surfaces such as concrete, the surface must be primed with surface stabilizer, NEOPRIMER of NEOCHROM for better stabilization, sealing and adhesion of the material to the substrate. NEOPRIMER is diluted 1:1 with clean water allowed to dry for four hours (depending on weather conditions).

Non-absorbent (smooth) surfaces such as old coats of tiles or mosaics is recommended to be primed with surface stabilizer NEOSAND PRIMER of NEOCHROM with quartz sand

### ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Αναμιγνύουμε τη χρωστική σε 5-6 λίτρα καθαρό νερό μέχρι να διαλυθεί, προσθέτουμε το υλικό και αναδεύουμε με δρόπανο χαμηλών στροφών μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη μάζα χωρίς σβώλους με καλή εργασιμότητα. Αφήνουμε το μείγμα για 10 λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθούν τα συστατικά του.

### MIXING

Mix the pigment in 5-6 litres of clean water until dissolved, add the material and stir with low-speed drill to create a homogeneous, lump free with good workability mass. Allow the mixture to mature for 10 minutes until the ingredients are activated.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / APPLICATION PROCESS

1. Εφαρμόζουμε μια στρώση NEOSPATOULA SKLIVOTI WALL με οδοντωτή σπάτουλα των 10mm σε πάχος 3-4mm.

1. Apply 1 coat of NEOSPATOULA SKLIVOTI WALL with a notched trowel of 10mm on a thickness 3-4mm.

2. Σε επιφάνειες γυψοσανίδας τοποθετούμε υαλόπλεγμα (δίκτυ) 160gr/m<sup>2</sup>, το οποίο εμβαπτίζουμε μέσα στο υλικό με ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα. Πιέζουμε το υλικό έως ότου εξαλειφθούν οι εγκλωβισμένες φυσαλίδες, ώστε να μην δημιουργηθούν τρύπες στην επιφάνεια.

2. Apply fiberglass (net) 160gr/m<sup>2</sup>, which is soaked in the material with stainless-steel finishing trowel. Press steadily once the product is applied, to eliminate bubbles and prevent the creation of holes on the surface.

3. Μετά από 24 ώρες εφαρμόζουμε μια στρώση NEOSPATOULA SKLIVOTI WALL πάχους 2-3mm. Μόλις η επιφάνεια αρχίζει να στεγνώνει, την λειαίνουμε χρησιμοποιώντας ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα με επαναληπτικές πατητές κινήσεις.

3. Apply 1 coat NEOSPATOULA SKLIVOTI WALL and 2-3mm thickness after 24 hours. Once the surface begins to be hardened sand down the surface using stainless-steel finishing trowel, with circular movements.

4. Μόλις η επιφάνεια αρχίζει να στεγνώνει, τρίβουμε με κυκλικές κινήσεις και εξομαλύνουμε την επιφάνεια.

4. Once the surface begins to be hardened sand down the surface with circular movements.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (συνεχίζετε) / APPLICATION PROCESS (continued)

5. Λειαίνουμε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα με επαναληπτικές πατητές κινήσεις έως ότου πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

5. Sand down the surface using a stainless-steel finishing trowel. Sand down the surface with repetitive, pressing movements until desired result is achieved.

6. Για τη δημιουργία σκιάσεων τοποθετούμε στην επιφάνεια το υλικό σε μορφή σκόνης, διαβρέχουμε ελαφρά τη σπάτουλα μας και πατάμε ξανά το υλικό.

6. For the creation of a shade-effect, apply the material on the surface in its initial powder-form, lightly hydrate the stainless-steel finishing trowel and press the material once more.

7. Μετά από 48-72 ώρες (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος), εφαρμόζουμε μια στρώση NEOPRIMER της NEOCHROM αραιωμένο 1:1 με καθαρό νερό.

7. After 48-72 hours (depending on the ambient temperature), apply a coat of NEOPRIMER of NEOCHROM diluted 1:1 with clean water.

8. Για προστασία και σκλήρυνση της επιφάνειας, μετά από 24 ώρες εφαρμόζουμε δύο στρώσεις NEOSHINE POLYURETHANE VARNISH ή NEOSTONE SHINE της NEOCHROM. Η επιφάνεια μπορεί να πατηθεί (όχι τριβές ή κτυπήματα) και να καθαριστεί με ήπια καθαριστικά μετά από 72 ώρες. Η τελική δύναμη αποδίδεται στην επιφάνεια αφού περάσει ένας μήνας.

8. To protect and harden the surface, after 24 hours apply two coats of NEOSHINE POLYURETHANE VARNISH or NEOSTONE SHINE of NEOCHROM. The surface can be stepped on (not friction or blows) and cleaned with mild cleaners after 72 hours. The final strength is attributed to the surface after a month.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA

|                                                                                                        |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Μορφή / Form                                                                                           | Σκόνη / Powder                                                |
| Ξηρή πυκνότητα με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο / Bulk density based on European standard                  | CYS EN 1015-10: 1259kg/m <sup>3</sup>                         |
| Αντοχή στη θλίψη με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο / Compressive strength based on European standard        | CYS EN 1015-11: 3.60 N/mm <sup>2</sup> CSIII                  |
| Δύναμη συγκόλλησης με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο / Adhesive strength based on European standard         | CYS EN 1015-12: 0.824N/mm <sup>2</sup>                        |
| Τριχοειδής απορρόφηση νερού με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο / Water absorption based on European standard | CYS EN 1015-18: 0.001 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> W2 |
| pH μείγματος / pH of mixture                                                                           | >12                                                           |
| Θερμοκρασία εφαρμογής / Temperature during application                                                 | Από +5°C έως +35°C / From +5°C έως +35°C                      |

ΚΑΛΥΨΗ / COVERAGE

6-8m<sup>2</sup>/25kg (3-4mm) πάχος / 6-8m<sup>2</sup>/25kg (3-4mm) thickness

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / PACKAGE

Χαρτοσακούλα των 5kg και 25kg / Paper bags 5kg and 25kg

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες μέσα σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε ξηρό περιβάλλον χωρίς υγρασία  
Up to 12 months on wood pallets in covered areas away from humidity



ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - 24 ΕΤΟΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

COLOURS - 24 AVAILABLE SHADES



|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <div>1.</div>  | <div>2.</div>  | <div>3.</div>  | <div>4.</div>  |
| <div>5.</div>  | <div>6.</div>  | <div>7.</div>  | <div>8.</div>  |
| <div>9.</div>  | <div>10.</div> | <div>11.</div> | <div>12.</div> |
| <div>13.</div> | <div>14.</div> | <div>15.</div> | <div>16.</div> |
| <div>17.</div> | <div>18.</div> | <div>19.</div> | <div>20.</div> |
| <div>21.</div> | <div>22.</div> | <div>23.</div> | <div>24.</div> |

\* Υπάρχει απόκλιση από το πραγματικό χρώμα / Colour may vary from actual shade